1113 NITRO PRIMER

Primaire nitro-synthétique à séchage très rapide

FICHE TECHNIQUE **Revision 3 du 22/03/2024**

DESCRIPTION

Apprêt à usage général avec bonne adhérence et manipulation rapide. Recouvrable avec des finitions alkydes et nitro-synthétiques.

SURFACES

ADHESION DIRECTE

acier

ASPECT & COLORIMETRIE

ASPECT: mat
COULEUR: gris (type Ral 7035)

DONNES TECHNIQUES

DENSITÉ DE MASSE		1,26 ± 0,05 kg/l	
CONTENU SOLIDE % EN VOLUME		47 ± 2%	
ÉPAISSEUR DU FILM SEC (DFT) RECOMMANDÉ		25 µm (min 20 ÷ max 30)	
RENDEMENT THEORIQUE À EPAISSEUR		19 m^2/l	
		15 m^2/kg	
SÉCHAGE À L'AIR	hors poussière	5 ÷ 10 minutes	
	sec au toucher	20 ÷ 30 minutes	
	sec en profondeur	1 ÷ 2 heures	
RECOUVREMENT	minimum	après 30 minutes	
	maximum	dans les 10 jours	
POINT D'ÉCLAIR		< 21°C	
RÉSISTANCE À LA TÉMPERATURE		80 ÷ 90°C	

T 20°C/60% H. R. (Les données font référence au produit dans la couleur GRIS peuvent être sujet à variation en fonction de la teinte considérée)

1113 NITRO PRIMER

Primaire nitro-synthétique à séchage très rapide

FICHE TECHNIQUE **Revision 3 du 22/03/2024**

PREPARATION DU SUPPORT & CYCLE DE PEINTURE

ACIER NOUVEAU

- Poncer avec du papier abrasif P280 - P320
- laver pour éliminer les substances contaminantes
- 1113 NITRO PRIMER
- laques alkydes à sechage rapide et nitro-synthétiques

ACIER PEINT

(Il est important de s'assurer que la couche existante permet la repeinte avec des produits nitro-synthétiques)

- rendre la surface légèrement rugueuse à l'aide de papier abrasif P240 - P280
- lavage pour éliminer les contaminants
- 1113 NITRO PRIMER
- laques alkydes à sechage rapide et nitro-synthétiques

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

PULVÉRISATION A L'AIR			40%	diluant CS/2
diamètre tuyère	1,2 ÷ 1,5	mm		
pression	3 ÷ 4	atm		

Température ambiante: 5 ÷ 35°C
Humidité relative: 40 ÷ 70%
Bien mélanger avant l'emploi. La température de la peinture doit être supérieur à 15°C ; dans le cas contraire il peut être nécessaire d'ajouter davantage de diluant pour obtenir la viscosité d'application souhaitée, avec d'éventuels défauts d'application. La surface doit être sèche et exempte de toute contamination. Pendant

1113 NITRO PRIMER

Primaire nitro-synthétique à séchage très rapide

l'application et la polymérisation il est conseillable que la température du support soit supérieure à 15°C. La température du support doit être au moins 3°C au-dessus du point rosé. Une humidité élevée peut provoquer des opacités et des mauvaises adhérences lors de l'application.

STOCKAGE

24 mois en en emballage bien fermé à l'abri du gel et des sources de chaleur. Température de stockage 5 ÷ 35°C.

INDICATIONS

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont fournies à titre informatif et font l'objet de contrôles rigoureux fondés sur une expertise scientifique et technique de pointe. SESTRIERE VERNICI ne peut assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec l'utilisation de ses produits lorsque les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit à chaque cas spécifique. Ceci annule et remplace chaque fiche précédente. Pour plus d'informations techniques ou des questions en cours d'application, veuillez contacter notre service d'assistance technique au 011 625562 (int. 358) ou à l'adresse email assistenzatecnica1@sestrierevernici.com