1246 JO STUCK

Mastique polyester à spatule

FICHE TECHNIQUE **Revision 3 du 25/03/2024**

DESCRIPTION

Excellente ponçabilité et faible absorption des couches à appliquer ensuite. Convenable également pour applications à épaisseurs élevées.

SURFACES

ADHESION DIRECTE

acier, surfaces galvanisées, fibre de verre, aluminium et alliages légers

ASPECT & COLORIMETRIE

ASPECT: mat
COULEUR: ivoire

DONNES TECHNIQUES

DENSITÉ DE MASSE		1,40 ± 0,05 kg/l
CONTENU SOLIDE % EN VOLUME		66 ± 2%
ÉPAISSEUR DU FILM SEC (DFT) RECOMMANDÉ		200 ÷ 900 µm
RENDEMENT THEORIQUE À EPAISSEUR RECOMMANDÉ		3,3 ÷ 0,5 m²/l 2,4 ÷ 0,3 m²/kg
SÉCHAGE À L'AIR (EPAISSEUR RECOMMANDÉ DE 200 µm)		6 ÷ 7 minutes
	lampes à IR	4 minutes
	ponçage	25 ÷ 30 minutes
POINT D'INFLAMMABILITÉ		> 21°C
RÉSISTANCE À LA TÉMPERATURE		30 ÷ 120°C

1246 JO STUCK

Mastique polyester à spatule

FICHE TECHNIQUE **Revision 3 du 25/03/2024**

T 20°C/60% H.R. (les données font référence au produit mélangé avec le durcisseur)

PREPARATION DU SUPPORT & CYCLE DE PEINTURE

ACIER, SURFACES GALVANISÉES, FIBRE DE VERRE, ALUMINIUM ET ALLIAGES LÉGERS

- les surfaces doivent être soigneusement nettoyées par prétraitement manuel ou mécanique et dégraissées avec un diluant anti-silicone.
- 1246 JO STUCK
- ponçage à sec avec papier P 80, P 120 ou P 220
- primaires acryliques ou époxy 2K
- émaux acryliques et polyuréthanes 2K ou en cycle bi-couche (base mate et transparente)

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

SPATULE		Prêt à l'emploi
DURCISSEUR Pot life de 4 ÷7 minutes à 20°C	Durcisseur dans le KIT au 2 ÷3% en poids	(Un excès de durcisseur pourrait entraîner un changement de couleur de la finition appliquée par-dessus)

1246 JO STUCK

Mastique polyester à spatule

FICHE TECHNIQUE **Revision 3 du 25/03/2024**

Température ambiante: 12 ÷ 30°C

Humidité relative: 40 ÷ 70%

Application d'une ou plusieurs couches selon l'épaisseur souhaitée afin de faire adhérer le mastic au support de manière homogène.

La surface doit être sèche et exempte de toute contamination. Pendant l'application et la polymérisation il est conseillable que la température du support soit supérieure à 15°C. La température du support doit être au moins 3°C au-dessus du point rosé.

STOCKAGE

12 mois en en emballage bien fermé à l'abri du gel et des sources de chaleur. Température de stockage 5 ÷ 30°C.

INDICATIONS

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont fournies à titre informatif et font l'objet de contrôles rigoureux fondés sur une expertise scientifique et technique de pointe. SESTRIERE VERNICI ne peut assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec l'utilisation de ses produits lorsque les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit à chaque cas spécifique. Ceci annule et remplace chaque fiche précédente. Pour plus d'informations techniques ou des questions en cours d'application, veuillez contacter notre service d'assistance technique au 011 625562 (int. 358) ou à l'adresse email assistenzatecnica1@sestrierevernici.com