1420 SESTRIFILLER

Fond garnissant acrylique 2K ponçable

FICHE TECHNIQUE **Revision 1 du 25/03/2024**

DESCRIPTION

Excellent pouvoir garnissant. Séchage rapide. Excellente ponçabilité. Absorption contenue des laques de finition. Recouvrable avec laques à 1K et 2K, il est utilisé principalement dans le secteur de la petite carrosserie de réparation.

SURFACES

ADHÉSION DIRECTE

Acier nouveau ou acier déjà traité avec des peintures anciennes, à condition que celle-ci soient saines et bien conservées

ASPECT & COLORIMÉTRIE

ASPECT: mat
COULEURS PRÊTES: gris

DONNÉES TECHNIQUES

DENSITÉ DE MASSE		1,32 ± 0,05 kg/l	
CONTENU SOLIDE % EN VOLUME		50 ± 2 %	
ÉPAISSEUR CONSEILLÉE DU FILM SEC (DFT) (une épaisseur maximale de film sec de 200 µm peut être obtenue en deux ou trois couches)		100 µm (min 80 - max 120)	
RENDEMENT THÉORIQUE POUR ÉPAISSEUR		5 m²/l	
		3,8 m²/kg	
SÉCHAGE À L'AIR	hors poussière	15 minutes	
	sec au toucher	environ 4 heures	
	durci	environ 24 heures	
	polymérisé	7 jours	
SÉCHAGE AU FOUR	séchage	10 ÷ 15 minutes	
	cuisson	30 minutes à 60°C	

SESTRIERE VERNICI SRL
Via Quarto 11, 10042 Nichelino (TO) - 0039 011 625562
servizio.clienti@sestrierevernici.com
www.sestrierevernici.com

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

1420 SESTRIFILLER

Fond garnissant acrylique 2K ponçable

FICHE TECHNIQUE **Revision 1 du 25/03/2024**

RECOUVREMENT	minimum	Il est possible d'appliquer 3 couches consécutives espacées de 6 à 8 minutes, ponçage après
RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE		100°C

T 20°C/60% H. R. (les données se réfèrent au produit dans le couleur GRIS mélangé avec le durcisseur 1420/C)

PRÉPARATION DU SUPPORT & CYCLE DE PEINTURE

ACIER NOUVEAU

- sablage jusqu'au degré Sa 2 ½ pour une protection et un ancrage excellent
(Alternativement, pour une bonne protection, nettoyage mécanique jusqu'au degré St 3)
- un ou plusieurs couches de 1420 SESTRIFILLER
- ponçage initial avec du papier de verre P 180 - 220 et suivi de papier de verre P 360 - 400
- laques acryliques et polyuréthanes 2K ou en cycle bi-couche (base mate et transparente)

ACCIAIO GIA' VERNICIATO

- élimination complète des couches non bien ancrées
- rendre la surface rugueuse
- lavage pour éliminer toute contamination
(S'assurer que la peinture préexistante garantit la recouvrance des produits 2K)
- un ou plusieurs couches de 1420 SESTRIFILLER
- ponçage initial avec du papier de verre P 180 - 220 et suivi de papier de verre P 360 - 400
- laques acryliques et polyuréthanes 2K ou en cycle bi-couche (base mate et transparente)

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

DURCISSEUR	1420/C	3 : 1 en volume

Pot life à 20°C: 4 heures. La température peut influencer la durée du pot-life.

Température ambiante: 5 ÷ 35°C

SESTRIERE VERNICI SRL
Via Quarto 11, 10042 Nichelino (TO) - 0039 011 625562
servizio.clienti@sestrierevernici.com
www.sestrierevernici.com

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

1420 SESTRIFILLER

Fond garnissant acrylique 2K ponçable

FICHE TECHNIQUE **Revision 1 du 25/03/2024**

Humidité relative: 40 ÷ 70%

Bien mélanger avant l'emploi. La température de la peinture doit être supérieure 15°C; dans le cas contraire il peut être nécessaire d'ajouter davantage de diluant pour obtenir la viscosité d'application souhaitée, avec d'éventuels défauts d'application.

La surface doit être sèche et exempte de toute contamination. Pendant l'application et la polymérisation il est conseillable que la température du support soit supérieure15°C. La température du support doit être au moins 3°C au-dessus du point rosée.

Une humidité élevée peut provoquer des opacités lors de l'application et mauvaises adhésions.

PULVÉRISATION CONVENTIONELLE			10 ÷ 20%	diluant CS/154 ou CS/3800
diamètre tuyère	1,8 ÷ 2	mm		
pression	3 ÷ 4	atm		
PULVÉRISATION AIRLESS			5 ÷ 10%	diluant CS/154 ou CS/3850
diamètre tuyère	0,43 ÷ 0,63	mm		
pression	150 ÷ 180	atm		

STOCKAGE

24 mois en en emballage bien fermé à l'abri du gel et des sources de chaleur. (12 mois pour les durcisseurs). Température de stockage 5 ÷ 35°C.

INDICATIONS

SESTRIERE VERNICI SRL
Via Quarto 11, 10042 Nichelino (TO) - 0039 011 625562
servizio.clienti@sestrierevernici.com
www.sestrierevernici.com

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

1420 SESTRIFILLER

Fond garnissant acrylique 2K ponçable

FICHE TECHNIQUE **Revision 1 du 25/03/2024**

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont fournies à titre informatif et font l'objet de contrôles rigoureux fondés sur une expertise scientifique et technique de pointe. SESTRIERE VERNICI ne peut assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec l'utilisation de ses produits lorsque les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit à chaque cas spécifique. Ceci annule et remplace chaque fiche précédente. Pour plus d'informations techniques ou des questions en cours d'application, veuillez contacter notre service d'assistance technique au 011 625562 (int. 358) ou à l'adresse email assistenzatecnica1@sestrierevernici.com