4752 CLASSIC PRIMER

Primaire protecteur alkyde pour applications industrielles

FICHE TECHNIQUE **Révision 2 du 15/03/2024**

DESCRIPTION

Bon pouvoir garnissant, économie d'utilisation et facilité d'application. Recouvrable par des finitions alkydes, nitro-synthétiques et polyuréthanes 2K. Peut également être utilisé en combinaison avec des peintures intumescentes (sous réserve d'un test pratique).

SURFACES

ADHESION DIRECTE

Acier

ASPECT & COLORIMETRIE

ASPECT : mat
COULEURS PRÊT : gris clair (type Ral 7035)

DONNES TECHNIQUES

DENSITÉ DE MASSE		1,66 ± 0,05 Kg/l	
CONTENU SOLIDE % EN VOLUME		57 ± 2 %	
ÉPAISSEUR DU FILM SEC (DFT) RECOMMANDÉ		50 µm (min 40 - max	
RENDEMENT THEORIQUE À EPAISSEUR		11,4 m^2/l	
		6,9 m^2/kg	
SÉCHAGE À L'AIR	hors poussière	15 minutes	
	sec au toucher	20 minutes	
	durci	12 ÷ 18 heures	
RECOUVREMENT	minimum	après 4 heures	
	maximum	Dans les 30	
RÉSISTANCE À LA TÉMPERATURE		100°C	

T 20°C/60% H. R. (Les données font référence au produit dans la couleur GRIS CLAIR et peuvent être sujet à

4752 CLASSIC PRIMER

Primaire protecteur alkyde pour applications industrielles

FICHE TECHNIQUE **Révision 2 du 15/03/2024**

variation en fonction de la teinte considérée)

PREPARATION DU SUPPORT & CYCLE DE PEINTURE

ACIER NOUVEAU

- sablage jusqu'au degré Sa 2 ½ pour une protection et un ancrage optimal
(Alternativement, pour une bonne protection, nettoyage mécanique jusqu'au degré St 3)
- 4752 CLASSIC PRIMER
- laques alkydes à séchage rapide, nitrosynthétiques et polyuréthanes 2K

ACIER PEINT

- élimination complète des couches non bien ancrées
- rendre la surface rugueuse
- lavage pour éliminer toute contamination
- 4752 CLASSIC PRIMER
- laques alkydes à séchage rapide, nitrosynthétiques et polyuréthanes 2K

ISTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

PULVÉRISATION CONVENTIONELLE			10 ÷ 20%	diluent CS/2
	diamètre tuyère	1,7 ÷ 1,9	mm	
	pression	3 ÷ 4	atm	
PULVÉRISATION AIRLESS			5 ÷ 10%	diluent CS/2
	diamètre tuyère	0,43 ÷ 0,52	mm	
	pression	140 ÷ 160	atm	
PINCEAU/ROULEAU (seulement pour les retouches ou les petites surfaces)			5 ÷ 10%	diluent CS/3000

4752 CLASSIC PRIMER

Primaire protecteur alkyde pour applications industrielles

FICHE TECHNIQUE **Révision 2 du 15/03/2024**

Temperature ambiante: 5 ÷ 35°C

Humidité relative: 0 ÷ 80%

Bien mélanger avant l'utilisation. La température de la peinture doit être supérieure à 15°C; en dessous de cette température, une plus grande quantité de diluant peut être nécessaire pour atteindre la viscosité d'application, ce qui entraînerait des défauts d'application. La surface doit être sèche et non contaminée. Une température du support supérieure à 15°C est recommandée pendant l'application

et la polymérisation. La température du support doit être supérieure d'au moins 3°C au point de rosée.

Une humidité élevée peut provoquer des opacités et des de mauvaises adhérences lors de l'application.

STOCKAGE

18 mois en en emballage bien fermé à l'abri du gel et des sources de chaleur. Température de stockage 5 ÷ 35°C.

INDICATIONS

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont fournies à titre informatif et font l'objet de contrôles rigoureux fondés sur une expertise scientifique et technique de pointe. SESTRIERE VERNICI ne peut assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec l'utilisation de ses produits lorsque les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit à chaque cas spécifique. Ceci annule et remplace chaque fiche précédente. Pour plus d'informations techniques ou des questions en cours d'application, veuillez contacter notre service d'assistance technique au 011625562 int. 358 ou à l'adresse e-mail assistenzatecnica1@sestrierevernici.com

4752 CLASSIC PRIMER

Primaire protecteur alkyde pour applications industrielles

FICHE TECHNIQUE **Révision 2 du 15/03/2024**

SESTRIERE VERNICI SRL
Via Quarto 11, 10042 Nichelino (TO)
servizio.clienti@sestrierevernici.com
www.sestrierevernici.com

SESTRIERE VERNICI S.R.L.
Via Quarto 11 - 10042 Nichelino - Torino - ITALY
+39 011 625562 - info@sestrierevernici.com