4764 ETCH PRIMER

Primaire réactif 1K

FICHE TECHNIQUE **Revision 3 du 25/03/2024**

DESCRIPTION

Apprêt universel d'ancrage, anticorrosion (phosphate de zinc) à séchage très rapide pour surfaces métalliques. Si recouvert par une finition convenable, il protège des formes légères de corrosion soit à l'intérieur qu'à l'extérieur. Produit électrosoudable qui ne dégage pas des fumées nocives. Recouvrable avec des finitions alkydes à séchage rapide et polyuréthannes 2K.

SURFACES

ADHESION DIRECTE

acier, acier inox, surfaces galvanisées, aluminium et alliages

légers

ASPECT & COLORIMETRIE

ASPECT: mat
COULEUR: blanc

DONNES TECHNIQUES

DENSITÉ DE MASSE		1,08 ± 0,05 kg/l	
CONTENU SOLIDE % EN VOLUME		28 ± 1%	
ÉPAISSEUR DU FILM SEC (DFT) RECOMMANDÉ		20 µm	
RENDEMENT THEORIQUE À EPAISSEUR		14 m^2/l	
		13 m^2/kg	
SÉCHAGE À L'AIR	hors poussière	10 minutes	
	Sec au toucher	20 ÷ 30	
	gérable	12 ÷ 18 heures	
	durci	7 jours	
RECOUVREMENT	minimum	aprés 10 ÷ 20	
	maximum	Illimité	
POINT D'INFLAMMABILITÉ		< 21°C	

4764 ETCH PRIMER

Primaire réactif 1K

FICHE TECHNIQUE **Revision 3 du 25/03/2024**

RÉSISTANCE À LA TÉMPERATURE	120°C

T 20°C/60% H. R. (Les données font référence au produit dans la couleur BLANC et peuvent être sujet à variation en fonction de la teinte considérée)

PREPARATION DU SUPPORT & CYCLE DE PEINTURE

Via Quarto 11, 10042

ACIER, ACIER INOX, SURFACES GALVANISÉES, ALUMINIUM ET ALLIAGES LÉGERS

- préparation mécanique à l'aide de scotch brite ou par sablage léger
- dégraissage minutieux
- 4764 ETCH PRIMER
- émaux acryliques à séchage rapide ou polyuréthanes 2K

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

PULVÉRISATION CONVENTIONELLE			60 ÷ 80%	diluant CS/2
	diamètre tuyère	1,2 ÷ 1,4	mm	
	pression	3 ÷ 4	atm	

Température ambiante: 5 ÷ 35°C

Humidité relative: 40 ÷ 70%

Bien mélanger avant l'emploi. La température de la peinture doit être supérieure à 15°C ; dans le cas contraire il peut être nécessaire d'ajouter davantage de diluant pour obtenir la viscosité d'application souhaitée, avec d'éventuels défauts d'application. La surface doit être sèche et exempte de toute contamination. Pendant l'application et la polymérisation il est conseillable que la température du support soit supérieure à 15°C. La température du support doit être au moins 3°C au-dessus du point rosé. Une humidité élevée peut provoquer

4764 ETCH PRIMER

Primaire réactif 1K

des opacités et des de mauvaises adhérences lors de l'application.

STOCKAGE

12 mois en en emballage bien fermé à l'abri du gel et des sources de chaleur. Température de stockage 5 ÷ 35°C.

INDICATIONS

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont fournies à titre informatif et font l'objet de contrôles rigoureux fondés sur une expertise scientifique et technique de pointe. SESTRIERE VERNICI ne peut assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec l'utilisation de ses produits lorsque les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit à chaque cas spécifique. Ceci annule et remplace chaque fiche précédente. Pour plus d'informations techniques ou des questions en cours d'application, veuillez contacter notre service d'assistance technique au 011 625562 (int. 358) ou à l'adresse email assistenzatecnica1@sestrierevernici.com