A 62 PUR HB LUCIDO

Finition polyuréthanne 2K haute épaisseur maintenable

FICHE TECHNIQUE **Revision 1 du 17/06/2024**

DESCRIPTION

Spécifique pour applications haut solide dans le secteur de l'anticorrosion. Pas de farinage et pas de jaunissement. Maintenance possible sur ce produit doué de résistance excellente aux agents atmosphériques et à la lumière. Bonne flexibilité et performances esthétiques dans le temps.

SURFACES

NÉCESSITE UN APPRÊT

Pour plus de détails, consultez la section PRÉPARATION DU SUPPORT & CYCLE DE PEINTURE.

ASPECT & COLORIMETRIE

ASPECT: brillant (> 90 gloss)
Produit teintable avec le système colorimétrique à solvant MultiCoat Plus. Rapport Converter/Pâtes 80/20.

DONNÉES TECHNIQUES

DENSITÉ DE MASSE		1,12 ± 0,05 kg/l
CONTENU SOLIDE % EN VOLUME		49 ± 2%
ÉPAISSEUR CONSEILLÉE DU FILM SEC (DFT)		80 µm (min 60 - max 100)
RENDEMENT THÉORIQUE POUR ÉPAISSEURS CONSEILLÉE		6,1 m²/l
		5,4 m²/kg
SÉCHAGE À L'AIR	hors poussière	1 heures
	sec au toucher	environ 4 heures
	gérable	environ 24 heures
	durci	7 jours
SÉCHAGE AU FOUR	séchage	15 ÷ 20 minuti
	cuisson	30 minutes à 80°C
RECOUVREMENT	minimum	après 30 minutes
	maximum	peut être repeint dans le temps, après un ponçage de nettoyage

SESTRIERE VERNICI SRL
Via Quarto 11, 10042 Nichelino (TO) - 0039 011 625562
servizio.clienti@sestrierevernici.com
www.sestrierevernici.com

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

A 62 PUR HB LUCIDO

Finition polyuréthanne 2K haute épaisseur maintenable

FICHE TECHNIQUE **Revision 1 du 17/06/2024**

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE	120°C

T 20°C/60% H. R. (les données se réfèrent au produit dans la couleur BLANC, mélangé avec le durcisseur 860/C LM ou 6577 99, qui peuvent varier en fonction de la teinte considérée ou du durcisseur associé)

PRÉPARATION DU SUPPORT & CYCLE DE PEINTURE

ACIER NOUVEAU

- sablage jusqu'au degré Sa 2 ½ pour une protection et un ancrage optimal
(alternativement, pour une bonne protection, nettoyage mécanique jusqu'au degré St 3)
- apprêts acryliques et époxydiques 2K ou apprêts galvanisants organiques et inorganiques
- intermédiaires époxydiques 2K, uniquement en cas d'exigences spécifiques en matière de protection et lors de l'utilisation d'apprêts époxydiques ou de galvanisation
- A 62 PUR HB LUCIDO

ACIER PEINT

- élimination complète des couches non bien ancrées
- rendre la surface rugueuse
- lavage pour éliminer toute contamination
(garantir que la peinture existante puisse être recouverte par des produits 2K)
- apprêts époxydiques 2K
- intermédiaires époxydiques 2K, uniquement en cas d'exigences spécifiques en matière de protection
- A 62 PUR HB LUCIDO

SURFACES GALVANISÉES, ALUMINIUM ET ALLIAGES LÉGERS

- lavage pour éliminer toute contamination
- rendre la surface rugueuse, par préparation mécanique à l'aide de scotch brite ou par sablage léger, suivi d'un dégraissage en profondeur (de préférence) ou d'un lavage sous pression avec une solution alcaline (minimum 200 bars) et d'un rinçage ultérieur
- apprêts acryliques et époxydiques 2K
- A 62 PUR HB LUCIDO

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

DURCISSEUR	860/C LM	40% en poids	2 : 1 en volume
	5042/C LM	50% en poids	1,5 : 1 en volume

SESTRIERE VERNICI SRL
Via Quarto 11, 10042 Nichelino (TO) - 0039 011 625562
servizio.clienti@sestrierevernici.com
www.sestrierevernici.com

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

A 62 PUR HB LUCIDO

Finition polyuréthanne 2K haute épaisseur maintenable

FICHE TECHNIQUE **Revision 1 du 17/06/2024**

	5044/C LM lento	50% en poids	1,5 : 1 en volume
	6577 99	40% en poids	2 : 1 en volume

Pot life à 20°C: 4 heures avec 860/C LM et 6577 99. La température peut influencer la durée du pot-life.

Si nécessaire, il est possible d'augmenter la vitesse de durcissement avec la 072 SOLUZIONE ACCELERANTE PER POLIURETANICI E ACRILICI 2K, jusqu'au 5% en poids (calculée sur la quantité de la partie A), mais avec une réduction conséquente de la durée du pot-life.

Température ambiante: 5 ÷ 35°C

Humidité relative: 40 ÷ 70%

Bien mélanger avant l'emploi. La température de la peinture doit être supérieure à 15°C; dans le cas contraire il peut être nécessaire d'ajouter davantage de diluant pour obtenir la viscosité d'application souhaitée, avec d'éventuels défauts d'application.

La surface doit être sèche et exempte de toute contamination. Pendant l'application et la polymérisation il est conseillable que la température du support soit supérieure à 15°C. La température du support doit être au moins 3°C au dessus du point rosée. Une humidité élevée peut provoquer des opacités et des mauvaises adhérences lors de l'application.

PULVÉRISATION CONVENTIONELLE				15 ÷ 20%	diluant CS/154 ou CS/3000
	diamètre tuyère	1,2 ÷ 1,8	mm		
	pression	4 ÷ 5	atm		
PULVÉRISATION AIRLESS				5 ÷ 10%	diluant CS/154 ou CS/3000
	diamètre tuyère	0,41 ÷ 0,53	mm		
	pression	140 ÷ 180	atm		
PINCEAU/ROULEAU				0 ÷ 5%	diluant CS/3000

Pour l'application au rouleau et au pinceau, l'utilisation de l'additif 5291 ADDITIVO ANTIBOLLA est toujours recommandée.

SESTRIERE VERNICI SRL
Via Quarto 11, 10042 Nichelino (TO) - 0039 011 625562
servizio.clienti@sestrierevernici.com
www.sestrierevernici.com

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

A 62 PUR HB LUCIDO

Finition polyuréthanne 2K haute épaisseur maintenable

FICHE TECHNIQUE **Revision 1 du 17/06/2024**

STOCKAGE

24 mois en en emballage bien fermé à l'abri du gel et des sources de chaleur. (12 mois pour les durcisseurs).
Température de stockage 5 ÷ 35°C.

INDICATIONS

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont fournies à titre informatif et font l'objet de contrôles rigoureux fondés sur une expertise scientifique et technique de pointe. SESTRIERE VERNICI ne peut assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec l'utilisation de ses produits lorsque les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit à chaque cas spécifique. Ceci annule et remplace chaque fiche précédente. Pour plus d'informations techniques ou des questions en cours d'application, veuillez contacter notre service d'assistance technique au 011 625562 (int. 358) ou à l'adresse email assistenzatecnica1@sestrierevernici.com

SESTRIERE VERNICI SRL
Via Quarto 11, 10042 Nichelino (TO) - 0039 011 625562
servizio.clienti@sestrierevernici.com
www.sestrierevernici.com

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY