L 11 PRIMER

Primaire alkyde-phénolique à séchage rapide

FICHE TECHNIQUE **Revision 5 du 15/03/2024**

DESCRIPTION

À des épaisseurs appropriées il assure un bon pouvoir anticorrosif (phosphate de zinc). Peut-être recouvert par des finitions alkydes, nitrosynthétiques et polyuréthanes 2K. Ce produit est disponible en différentes couleurs pour faciliter la couverture des couches de finition (jaune, orange et rouge).

SURFACES

ADHESION DIRECTE

acier

ASPECT & COLORIMETRIE

ASPECT: mat
COULEURS PRÊTES : rouge oxyde 11055, noir 11058, jaune oxyde 11064 et gris 11016 (type Ral 7040).
Le produit peut être teinté avec le système de teinture à base de solvant MultiCoat Plus.
Rapport Converter/Pâtes 90/10 (les teintes claires ou les dérivés blancs peuvent ne pas correspondre à la référence standard).

DONNES TECHNIQUES

DENSITÉ DE MASSE		1,56 ± 0,05 kg/l	
CONTENU SOLIDE % EN VOLUME		56 ± 2 %	
ÉPAISSEUR DU FILM SEC (DFT) RECOMMANDÉ		50 µm (min 40 - max 70)	
RENDEMENT THEORIQUE À EPAISSEUR		11,2 m^2/l	
		7,2 m^2/kg	
SÉCHAGE À L'AIR	hors poussière	15 minutes	
	Sec au toucher	20 minutes	
	durci	18 ÷ 24 heures	
RECOUVREMENT	minimum	après 4 heures	
	maximum	Dans les 30	
RÉSISTANCE À LA TÉMPERATURE		100°C	

L 11 PRIMER

Primaire alkyde-phénolique à séchage rapide

FICHE TECHNIQUE **Revision 5 du 15/03/2024**

T 20°C/60% H. R. (Les données font référence au produit dans la couleur GRIS 11016 et peuvent être sujet à variation en fonction de la teinte considérée)

PREPARATION DU SUPPORT & CYCLE DE PEINTURE

ACIER NOUVEAU

- sablage jusqu'au degré Sa 2 ½ pour une protection et un ancrage optimal
(Alternativement, pour une bonne protection, nettoyage mécanique jusqu'au degré St 3)
- L 11 PRIMER
- émaux synthétiques uréthanisés, alkydes à séchage rapide, nitro-synthétiques et polyuréthanes 2K

ACIER PEINT

- élimination complète des couches non bien ancrées
- rendre la surface rugueuse
- lavage pour éliminer toute contamination
- L 11 PRIMER
- émaux synthétiques uréthanisés, alkydes à séchage rapide, nitro-synthétiques et polyuréthanes 2K

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

PULVÉRISATION CONVENTIONELLE			0 ÷ 10%	diluant CS/2
diamètre tuyère	1,7 ÷ 1,9	mm		
pression	3 ÷ 4	atm		
PULVÉRISATION AIRLESS			0 ÷ 5%	diluant CS/2
diamètre tuyère	0,43 ÷ 0,52	mm		
pres	140 ÷ 160	atm		
PINCEAU/ROULEAU (seulement pour les retouches ou les petites surfaces)			10%	diluant CS/3000

SESTRIERE VERNICI SRL
Via Quarto 11, 10042 Nichelino (TO) - 0039 011 625562
servizio.clienti@sestrierevernici.com
www.sestrierevernici.com

SESTRIERE VERNICI S.R.L.
Via Quarto, 11 - 10042 Nichelino - Torino - ITALY
+39 011 625562 - info@sestrierevernici.com

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

L 11 PRIMER

Primaire alkyde-phénolique à séchage rapide

FICHE TECHNIQUE **Revision 5 du 15/03/2024**

Température ambiante: 5 ÷ 35°C

Humidité relative: 40 ÷ 70%

Bien mélanger avant l'emploi. La température de la peinture doit être supérieur à 15°C ; dans le cas contraire il peut être nécessaire d'ajouter davantage de diluant pour obtenir la viscosité d'application souhaitée, avec d'éventuels défauts d'application.

La surface doit être sèche et exempte de toute contamination. Pendant l'application et la polymérisation il est conseillable que la température du support soit supérieure à 15°C. La température du support doit être au moins 3°C au-dessus du point rosé.

Une humidité élevée peut provoquer des opacités et des de mauvaises adhérences lors de l'application.

STOCKAGE

18 mois en en emballage bien fermé à l'abri du gel et des sources de chaleur. Température de stockage 5 ÷ 35°C.

INDICATIONS

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont fournies à titre informatif et font l'objet de contrôles rigoureux fondés sur une expertise scientifique et technique de pointe. SESTRIERE VERNICI ne peut assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec l'utilisation de ses produits lorsque les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit à chaque cas spécifique. Ceci annule et remplace chaque fiche précédente. Pour plus d'informations techniques ou des questions en cours d'application, veuillez contacter notre service d'assistance technique au 011 625562 (int. 358) ou à l'adresse email assistenzatecnica1@sestrierevernici.com

L 11 PRIMER

Primaire alkyde-phénolique à séchage rapide

FICHE TECHNIQUE **Revision 5 du 15/03/2024**

SESTRIERE VERNICI SRL
Via Quarto 11, 10042 Nichelino (TO) - 0039 011 625562
servizio.clienti@sestrierevernici.com
www.sestrierevernici.com

SESTRIERE VERNICI S.R.L.
Via Quarto, 11 - 10042 Nichelino - Torino - ITALY
+39 011 625562 - info@sestrierevernici.com

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY