R 20 RAPIDA ESSICCAZIONE SUPER BRILLANTE

Finition alkyde à séchage rapide recouvrable

FICHE TECHNIQUE **Revision 1 du 16/05/2024**

DESCRIPTION

Excellente dilatation, excellent aspect esthétique et bonnes performances à l'extérieur. Ce produit peut être recouvert par soi-même. Résistant à la goutte d'eau. Idéale pour la mise en peinture des véhicules industriels, engins agricoles et de terrassement.

SURFACES

NÉCESSITÉ DE PRIMAIRE

Pour plus de détails, consultez la section PRÉPARATION DU SUPPORT & CYCLE DE PEINTURE

ASPECT & COLORIMETRIE

ASPECT: brillant (> 90 gloss)
Produit teintable avec le système colorimétrique à solvant MultiCoat Plus. Rapport converter/agent de séchage/pâtes 73/5/22.

DONNÉES TECHNIQUES

DENSITÉ DE MASSE		1,06 ± 0,05 kg/l	
CONTENU SOLIDE % EN VOLUME		45 ± 2 %	
ÉPAISSEUR CONSEILLÉE DU FILM SEC (DFT)		50 µm (min 40 - max 60)	
RENDEMENT THÉORIQUE POUR ÉPAISSEURS		9 m²/l	
		8,5 m²/kg	
SÉCHAGE À L'AIR	hors poussière	30 minutes	
	sec au toucher	5 heures	
	gérable	24 heures	
	durci	7 jours	

SESTRIERE VERNICI SRL
Via Quarto 11, 10042 Nichelino (TO) - 0039 011 625562
servizio.clienti@sestrierevernici.com
www.sestrierevernici.com

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
UNI EN ISO 9001:2015
CERTIFICATO DA CERTIQUALITY

R 20 RAPIDA ESSICCAZIONE SUPER BRILLANTE

Finition alkyde à séchage rapide recouvrable

FICHE TECHNIQUE **Revision 1 du 16/05/2024**

RECOUVREMENT	avec soi-même à partir de 1 heure, sans risque d'enlèvement aux épaisseurs recommandées. Si l'épaisseur est plus importante, repeindre au moins après 72 heures.
RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE	100°C

T 20°C/60% H. R. (les données se réfèrent au produit en couleur BLANC et peuvent varier en fonction de la teinte considérée).

PRÉPARATION DU SUPPORT & CYCLE DE PEINTURE

ACIER NOUVEAU

- sablage jusqu'au dégré Sa 2 ½ pour une protection et un ancrage optimal
(alternativement, pour une bonne protection, nettoyage mécanique jusqu'au degré St 3)
- primaires alkydes à séchage rapide 1K et primaires époxydiques 2K
- R 20 RAPIDA ESSICCAZIONE SUPER BRILLANTE

ACIER PEINT

- élimination complète des couches non bien ancrées
- rendre la surface rugueuse
- lavage pour éliminer toute contamination
- primaires alkydes à séchage rapide 1K et primaires époxydiques 2K
- R 20 RAPIDA ESSICCAZIONE SUPER BRILLANTE

SURFACES GALVANISÉES, ALUMINIUM ET ALLIAGES LÉGERS

- lavage pour éliminer toute contamination
- rendre la surface rugueuse, par préparation mécanique à l'aide de scotch brite ou par sablage léger, suivi d'un dégraissage en profondeur (de préférence) ou d'un lavage sous pression avec une solution alcaline (minimum

R 20 RAPIDA ESSICCAZIONE SUPER BRILLANTE

Finition alkyde à séchage rapide recouvrable

FICHE TECHNIQUE **Revision 1 du 16/05/2024**

200 bars) et d'un rinçage ultérieur
- primaires époxydiques 2K
- R 20 RAPIDA ESSICCAZIONE SUPER BRILLANTE

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

PULVÉRISATION CONVENTIONELLE			5 ÷ 10%	diluant CS/2 ou CS/3000
diamètre tuyère	1,3 ÷ 1,5	mm		
pression	3 ÷ 4	atm		
PULVÉRISATION AIRLESS			0 ÷ 5%	diluant CS/2 ou CS/3000
diamètre tuyère	0,23 ÷ 0,28	mm		
pression	130 ÷ 150	atm		

Température ambiante: 5 ÷ 35°C

Humidité relative: 40 ÷ 70%

Bien mélanger avant l'emploi. La température de la peinture doit être supérieure à 15°C ; dans le cas contraire il peut être nécessaire d'ajouter davantage de diluant pour obtenir la viscosité d'application souhaitée, avec d'éventuels défauts d'application. La surface doit être sèche et exempte de toute contamination. Pendant l'application et la polymérisation il est conseillable que la température du support soit supérieure à 15°C. La température du support doit être au moins 3°C au-dessus du point rosé. Une humidité élevée peut provoquer des opacités et des de mauvaises adhérences lors de l'application.

STOCKAGE

18 mois en en emballage bien fermé à l'abri du gel et des sources de chaleur. Température de stockage 5 ÷ 35°C.

INDICATIONS

R 20 RAPIDA ESSICCAZIONE SUPER BRILLANTE

Finition alkyde à séchage rapide recouvrable

FICHE TECHNIQUE **Revision 1 du 16/05/2024**

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont fournies à titre informatif et font l'objet de contrôles rigoureux fondés sur une expertise scientifique et technique de pointe. SESTRIERE VERNICI ne peut assumer aucune responsabilité pour les résultats obtenus avec l'utilisation de ses produits lorsque les conditions d'application sont hors de son contrôle. Il est conseillé de toujours vérifier l'adéquation réelle du produit à chaque cas spécifique. Ceci annule et remplace chaque fiche précédente. Pour plus d'informations techniques ou des questions en cours d'application, veuillez contacter notre service d'assistance technique au 011 625562 (int. 358) ou à l'adresse email assistenzatecnica1@sestrierevernici.com